

materials

CASA COVRE

2025



casa covre

materials

leather & cowhide

LEATHER & COWHIDE
↑

IT

Pelle e cuoio sono il risultato di trattamenti e lavorazioni che enfatizzano diverse caratteristiche e prestazioni del pellame di partenza.

La prima lavorazione sulla pelle è la spaccatura, che divide in due lo spessore del manto: lo strato superiore, più nobile e pregiato, è detto "pieno fiore"; quello inferiore, meno pregiato, è detto "crosta" o "cuoiotto".

Il pieno fiore non subisce cambiamenti di superficie e mantiene i suoi segni naturali: rughe, smagliature e cicatrici.

La migliore qualità è dovuta alle migliori condizioni di allevamento e macellazione.

Non tutti i tipi di pelle sono adatti per ogni uso.

Per questo motivo, solo le migliori soluzioni sono suggerite per ogni prodotto nel nostro catalogo.



EN

Leather and cowhide result from treatments made to emphasize characteristics and performances of the native leather material. The first processing on the leather is the split, which divides in two the thickness of the coat: the upper layer, more noble and valuable, is called "pieno fiore"; the lower one, less valuable, is called "thick leather" or "cuoiotto".

The "pieno fiore" does not undergo surface changes, and retains its natural signs: wrinkles, stretch marks and scars.

The best quality is due to the improved conditions of livestock rearing and slaughter.

Not all types of leather are suitable for every use. For this reason, only the best solutions are suggested for each product in our catalogue.



leather & cowhide



Naturale

Cuoio

Foresta

IT

Cuoio

La nostra pelle bovina è di categoria premium a grana spessa circa 2,8 mm, conciata al vegetale e tinta all'anilina.

EN

Cowhide

Our cowhide is a premium leather made from grain leather, about 2.8 mm thick, vegetable tanned and aniline dyed.

LEATHER & COWHIDE

→



Tipo pellame_ Hyde type

Concia_ Tanning

Tintura_ Dyeing

Bovino _ bovine

Al vegetale, e non viene trattata con Cromo 6_ vegetable, and is not treated with Chrome 6

Anilina_ aniline

leather & cowhide

IT

Cuoietto

Il cuoietto è una pelle bovina meno pregiata della vera pelle, spessore da 1 a 2 mm, colorata da processi di immersione, che rende il colore penetrare in profondità e lo rende ideale per il rivestimento di forme piatte o per applicazioni dove sono necessarie forza e resistenza.

EN

Thick leather

Thick leather is a cowhide less valuable than real leather, thickness from 1 to 2 mm, colored by immersion processes, which makes the color penetrate deep and makes it ideal for coating flat shapes or for applications where strength and strength are needed.

LEATHER & COWHIDE

→



C23 Ghiaccio

C01 Silver

C39 Sella

C29 Taupe

C28 Fango

C31 Tabacco

C18 Grafite

C32 Caffè



C11 Moka

C09 Nero

Spessore_ Thickness	1.8/2.0 mm
Origine Animale_ Raw material	Pelli Bovine_ Raw Hides
Tipo di Concia_ Tannage	Ai sali di cromo_ Chrome tannage
Tipo di Rifinitura_ Finishing	Pigmentata_ Pigmen finishing
Solidità del colore allo strofinio a secco IUF/450_ Dry ub fastness	1000 cicli val. 5 scala di grigi_ 1000 cycles val. 5 grey scale
Solidità del colore allo strofinio a umido IUF/450_ Wet ub fastness	250 cicli val. 5 scala di grigi_ 250 cycles val. 5 grey scale
Solidità del colore alla luce IUF/401_ Light fastness	72h di esposizione val. 4-5 scala dei grigi_ 72h exposition val.4-5 grey scale
Adesione alla rifinitura IUP/470_ Adhesion of finishing	>15 N/10mm
Flessioni IUP/20_ Flex resistance	20.000 cicli nessuna rottura_ 20.000 cycles no damage
Abrasion Taber_ Taber abrasion	500 cicli ruota CS 10 carico 500 gr val. 4-5 scala dei grigi_ 500 cycles wheel CS10 load 500 gr val.4-5grey scale
TEST INFIAMMABILITÀ/FLAMMABILITY California TB 117/2013 Section E part 1 BS 5852/2006 Cigarette test / Mach Test UNI 9175/2010 2 I EMME	Conforme/Complies Conforme/Complies Conforme/Complies

leather & cowhide

IT

Pelle Nuvola

La pelle Nuvola è una pelle pieno fiore liscia e nappata, proveniente da bovini europei, pigmentata in un'ampia gamma cromatica, di spessore compreso tra 1 e 1,2 millimetri. Le sue naturali caratteristiche di elasticità e robustezza la rendono adatta a molteplici impieghi, dal rivestimento di parti imbottite a quello di superfici curve e sagomate.

EN

Leather Nuvola

The Nuvola leather is a smooth and tasseled full-grain leather, coming from European cattle, pigmented in a wide range of colors, between 1 and 1.2 mm thick. Its natural characteristics of elasticity and strength make it suitable for many uses, from the coating of padded parts to that of curved and shaped surfaces.



117 Neve

198 Ostrica

199 Canapa

179 Lino

159 Creta

174 Siena

208 Zabaione

131 Cuoio



207 Camoscio

217 Fango

147 Moretto

164 Ottanio

154 Zaffiro

203 Elefante

141 Antracite

101 Nero

Tipo pellame / Hyde type
Concia / Tanning
Tintura / Dyeing
Rifinitura / Finishing
Superficie / Surface
Spessore / Thickness
Taglia media / Average size

Bovino europeo / European bovine
 Minerale / Mineral
 Passante / Penetrating
 Poliuretanic / Polyurethane
 Fiore liscio / Smooth grain
 mm 1,0-1,2
 ≥ mq 5,0

Sfregamenti a secco / Dry friction
Sfregamenti a umido / Damp friction
Solidità alla luce / Light fastness
Invecchiamento da calore / Heat ageing
Ancoraggio rifinitura / Finish locking

≥ 1.000 cicli / cycles
 ≥ 250 cicli / cycles
 ≥ 4 scala dei blu / blue scale
 ≥ 4 scala dei grigi / gray scale
 ≥ 3,0 N/cm²

ISO 11640
 ISO 11640
 ISO 105-B02
 ISO 17228
 ISO 11644

Reazione al fuoco / Fire reaction

Nessuna combustione / No combustion
 Nessuna combustione / No combustion
 Nessuna combustione / No combustion
 Nessuna combustione / No combustion


BS 5852-0 / 1
 EN 1021-1 / 2
 IMO MED FTP8
 Cal TB117:2013

Variante Ignifuga
Reazione al fuoco / Fire reaction

Nessuna combustione / No combustion
 Nessuna combustione / No combustion
 Nessuna combustione / No combustion
 Nessuna combustione / No combustion
 Classe IIM
 M2
 Vertical 12 sec.
 B-s2-d0

BS 5852-0 / 1
 EN 1021-1 / 2
 IMO MED FTP8
 Cal. TB117:2013
 BS 5852 Crib 5
 UNI 9175:2010
 NFP 92-503
 FAR 25.853
 EN 13501-1

leather & cowhide



IT

Pelle Delta

La pelle Delta è una pelle pigmentata e stampata, di facile manutenzione e pulizia. Il suo spessore, di circa 1 millimetro e la sua particolare morbidezza la rendono ideale per rivestimenti di parti morbide, imbottite e sagomate curve.

EN

Leather Delta

Delta leather is a pigmented and printed leather, easy to maintain and clean. Its thickness of about 1 mm and its particular softness make it ideal for upholstery of soft, padded and curved shaped parts.

LEATHER & COWHIDE
↑



Tipo di pelle_ Type of leather	Bovina_ Bovine
Tipo di concia_ Type of tanning	Minerale (al cromo)_ Mineral (chrome)
Tipo di tintura_ Type of dye	Passante_ Passing
Tipo di rifinizione_ Type of finishing	Pigmentata_ Pigmented
Spessore_ Thickness	0,9/1,0 mm
Resistenza alla flessione I.U.F.20_ Bending resistance	40.000
Resistenza alla luce I.U.F.402_ Resistance to light	4/5
Resistenza allo sfregamento I.U.F.450_ Friction resistance	200 Colpi a umido_ Blows Wet
Resistenza allo sfregamento I.U.F.450_ Friction resistance	1000 Colpi a secco_ Dry strokes

leather & cowhide



2 Mediterraneo 3 Mediterraneo 23 Mediterraneo 22 Mediterraneo 9 Mediterraneo 11 Mediterraneo 8008 Mediterraneo

IT

Nabuk

Nabuk è una pelle pregiata lavorata per ottenere la caratteristica morbidezza e il tocco vellutato. Per proteggere la qualità, viene trattato con oli sintetici e vegetali che lo rendono idrorepellente e adatto all'uso quotidiano.

EN

Nabuk is a fine leather worked to obtain the characteristic softness and velvety touch. To protect the quality, it is treated with synthetic and vegetable oils that make it water-repellent and suitable for daily use.


LEATHER & COWHIDE

→



Infiammabilità dei tessuti_ Flammability of tissues	BS 5852-1:1979 (Crib 0 – Crib 1)	Pass
Infiammabilità dei tessuti_ Flammability of tissues	TB 117:2013	Pass
Solidità olore alla luce dopo 36 ore_ Colour fastness light after 36 h	UNI EN ISO 105-B02	> 4/5
Resistenza alle flessioni_ Resistance to bending	UNI EN ISO 5402-1	> 50,000 cicli-cycles
Resistenza allo strappo_ Tear resistance	UNI EN ISO 3377-1	> 134 N
Resistenza alla trazione_ Tensile strength	UNI EN ISO 3376	> 16 N/mm2
Allungamento alla rottura_ Elongation at break	UNI EN ISO 3376	> 72%

leather & cowhide



IT

EN


Suede

La pelle Suede è una pelle bovina leggera e tinta in profondità, caratterizzata da una certa rigidità e resistenza, adatta a coprire forme rigide e piatte.

Suede leather is a lightweight cowhide and dyed in depth, characterized by a certain rigidity and strength, suitable to cover rigid and flat shapes.

LEATHER & COWHIDE

→



Tipo di pelle_Type of leather

Bovina_Bovine

Tipo di concia_Type of tanning

Al cromo_Chrome

Spessore_Thickness

1,2-1,4 mm

synthetic leather



10000 9310 13646 9327 13257 12515 13258 9277



9332

IT

La pelle sintetica è prodotta con trattamenti ecocompatibili. Ha il vantaggio di essere disponibile in rotoli come tessuto, ottimizzando i consumi e quindi gli sprechi. È un rivestimento come il tessuto, con il vantaggio che è impermeabile: può quindi essere pulito, disinfettato e disinfettato accuratamente e frequentemente.

EN


Synthetic leather is produced with environmentally friendly treatments. It has the advantage of being available in rolls such as fabric, optimizing consumption and therefore waste. It is a coating like the fabric, with the advantage that it is waterproof: it can therefore be cleaned, sanitized and sanitized thoroughly and frequently.

LEATHER & COWHIDE



Composizione_ Composition	88% VINYL 8% PES 4% CO
Peso +/-5%_ Weight	650 gr/m2
Spessore +/-0,1_Thickness	0,95 mm
Resistenza allo strappo_ Tear resistance	UNI EN ISO 4674-1, 15
Peel adhesion	UNI EN ISO 2411, 30
Grasso di colore a sfregamento_ Colour fatness to rubbing	UNI EN ISO 105 - X12, 4 scala di grigi_grey scale
Martindale	UNI EN ISO 12947-2, ≥ 200.000 cicli_cycles

fabrics



IT

EN

Tundra CAT. A

FABRICS
→



Composizione_ Composition	42% Viscose 36% Cotton 16% Acrylic 6% Polyester
Larghezza_ Width	App. 140 cm
Peso_ Weight	720 g/m ² (+/- 5%)
Resistenza all'abrasione_ Abrasion resistance	30.000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2)
Pilling_ Pilling	3/4 (EN ISO 12945-2)
Resistenza alla luce_ Light fastness	5 (EN ISO 105-B02)
Resistenza allo sfregamento_ Fastness to rubbing	Wet_bagnato 4/5; Dry_secco 4/5 (EN ISO 105X12)
Resistenza allo strappo_ Tear strenght	(UNI EN ISO 13937)
Infiammabilità_ Flammability	California TB 117:2013, BS 5852-Part 0-1, NFPA 260:2013, Crib 5


fabrics

IT

EN

Dune CAT. A

FABRICS
→



Composizione_ Composition	35% Cotton 25% Acrylic 18% Polyester 13% Viscose 9% Wool
Lunghezza_Lenght	25 m
Peso_ Weight	675 g/m ² (+/- 5%)
Larghezza_Width	138/140 cm
Resistenza all'abrasione_ Abrasion resistance	40000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2)
Pilling	3/4 (EN ISO 12945-2)
Resistenza alla luce_ Light fastness	5 (EN ISO 105-B02)
Resistenza allo sfregamento_ Fastness to rubbing	(UNI EN ISO 105 X12), dry_secco 4, wet_bagnato 4
Infiammabilità_ Flammability	California TB117 2013, EN 1021-1&2, BS 5852-Part 0-1 (C&M)


fabrics

IT

EN

Gobi CAT. B+

FABRICS
→



H865

H867

H872

H873


H871

H875



Composizione_ Composition	74%CO 22%VI 4%PA
Larghezza_Width	140 cm
Peso_ Weight	815 gr/m ² – 1180 gr/lm
Resistenza all'abrasione_ Abrasion resistance	(UNI EN ISO 12947-2 / Martindale) > 40.000 rubs
Pilling (5.000 rubs)_ Pilling	(UNI EN ISO 12945-2) 4
Resistenza alla luce_ Light fastness	(UNI EN ISO 105 B02 / Xenotest) 5
Resistenza allo sfregamento_ Fastness to rubbing	(UNI EN ISO 105 X12), dry_secco 4/5, wet_bagnato 4
Slittamento della cucitura_ Seam slippage	(UNI EN ISO 13936)
Resistenza allo strappo_ Tear strenght	(UNI EN ISO 13937)
Restringimento_Shrinkage	+ / - 2-3%

fabrics



IT

EN

Emyr Grs CAT. B+

FABRICS
→



Composizione_ Composition

50% Polyester
33% Recycled Polyacrylic
13% Recycled Wool
4% Recycled Other Fibers

Larghezza_ Width

App. 144/146 cm

Peso_ Weight

460 g/m² (+/- 5%)

Resistenza all'abrasione_ Abrasion resistance

>96000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Infiammabilità_ Flammability

TB117-2013, BS 5852-Part 0-1 (C&M)


fabrics

IT

EN

Valerye CAT. B

FABRICS
→



Composizione_ Composition	100%CO
Larghezza_ Width	140 cm
Peso_ Weight	500 gr/m ² – 700 gr/lm
Resistenza all'abrasione_ Abrasion resistance	(UNI EN ISO 12947-2 / Martindale), 80.000 rubs
Pilling (5.000 rubs)_ Pilling	(UNI EN ISO 12945-2), 5
Resistenza alla luce_ Light fastness	(UNI EN ISO 105 B02 / Xenotest), 4/5
Resistenza allo sfregamento_ Fastness to rubbing	(UNI EN ISO 105 X12), dry_secco 4/5, wet_bagnato 4
Slittamento della cucitura_ Seam slippage	(UNI EN ISO 13936)
Resistenza allo strappo_ Tear strenght	(UNI EN ISO 13937)
Restringimento_ Shrinkage	+ / - 2-3%

woods

IT

EN

WOODS
↑

Quattro essenze di legno, a volte massello o tinto, per mostrare il magico calore di questo elemento naturale.

Four essences of wood, sometimes solid or stained wood, to show the magic warmth of this natural element.



Noce Italiano
Biondo

Teak Gold

Noce Canaletto

Rovere thermo

Castagno



laquered & melamine

IT

EN

Finitura per superfici di pannelli in legno, in una gamma di colori morbidi, che consente una maggiore resistenza alla pulizia e all'abrasione.

Finishing for wooden panels surfaces, in a soft colors range, enabling a higher resistance to cleaning and abrasion.

LAQUERED & MELAMINE
→



RAL 7022

RAL 7044

RAL 9002

laquered



Tela 46

Tela 44

Tela 42

melamine



metals

IT

EN

METALS
→

I componenti metallici sono rifiniti con una vernice epossidica che garantisce elevate prestazioni come durezza eccezionale e ottima resistenza alla corrosione, al calore, all'abrasione e agli agenti chimici.

Metal components are finished with a painting epoxy paint ensuring high performances such as exceptional hardness and excellent resistance to corrosion, heat, abrasion, and chemical agents.



Argento

Bronzo

Blu Ossido

Piombo

Tipo chimico_ Chemical type	Epoxy Polyester
Densità (g/cm3)_Density	1.2-1.7 g/cm ³ -varia da colore a effetto_depending on color and effect
Stoccaggio_ Storage	≤ 30°C -In condizioni di secco, fresco_Under dry, cool conditions
Durata di conservazione_ Shelf life	24 mesi_months
Programma di cura_ Curing schedule	15 minutes at 180°C/10 minutes at 190°C/6 minutes at 200°C60-70 microns
Spessore della pellicola_ Film Thickness	ISO 2409 (2mm crosshatch)
Adesione_ Adhesion	ISO 1519 Pass 3 mm
Flessibilità_ Flexibility	ISO 9227 Pass - nessuna corrosione strisciante a più di 3 mm_no corrosion creep more than 3 mm
Nebbia salina (500 ore)_Salt Spray	ISO 6270 (1000 hours) Pass -no perdita lucentezza_no loss of gloss
Ciclico Umidità_ Cyclic Humidity	ISO 2812 (240 hours) Pass -no perdita lucentezza_no loss of gloss
Immersione in acqua distillata_ Distilled Water Immersion	Non per uso esterno_Not for outdoor applications.
Exterior Durability_ Exterior Durability	Resistente a acidi, alcali e oli a temperature normali_Resistant to acids and alkalis and oils at normal temperatures.
Resistenza chimica_ Chemical Resistance	

marbles



Calacatta

Zebrino

Bianco Carrara

Sahara Noir

IT

EN

MARBLES
↑

Quattro diversi marmi e pietre che vanno dal più comune e storico Bianco di Carrara fino a marmi esotici venati e venati.

Four different marbles and stones ranging from the most common and historic White Carrara up to exotic veined and grained marbles.



